

Bona Decking Oil

Fisa Tehnica de Utilizare

Bona Decking Oil este un amestec concentrat de uleiuri vegetale, modificate pentru asigurarea unei impregnari superioare si o protejare de lunga durata a pardoselilor exterioare deck sau a altor elemente din lemn. Impregneaza fibra lemnului protejand impotriva absorbtiei de umezeala si reduce riscul potential de crapare si curbare a lemnului.

- Protectie de lunga durata impotriva intemperiilor naturii
- Contine factor de protectie UV
- Reduce riscul de crapare si curbare a lemnului
- Uscare rapida si usurinta in aplicare
- VOC si miros redus

Date Tehnice

Baza produs:	Uleiuri vegetale modificate
Culori:	Neutru, Mahon, Teak, Alb
VOC:	~6 %
Dilutie:	A nu se dilua
Timp de uscare:	- Intre aplicari: 30-60 min - Trafic usor: 24 ore
Unelte aplicare:	Pensula lata, rola de mohair
Consum total:	Aprox. 20 m ² /litru depinzand de esenta de lemn
Siguranta:	Neclasificat
Risc de foc:	Neinflamabil. Risc de autoaprinzare. Pentru mai multe informatii cititi fisa de siguranta.
Curatare:	Curatati uneltele cu alcool tehnic. Materialul uscat se indeparteaza cu alcool tehnic.
Valabilitate:	2 ani, de la data productiei in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii si al transportului.
Deseuri:	Reziduurile si recipientele goale se vor gestiona in conformitate cu reglementarile locale.
Ambalaj:	2,5 toate culorile; 10L Neutru

Pregatire

Suprafata ce urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie din lemn nefinisat si uscat. Continutul de umiditate al lemnului nu trebuie sa depaseasca 18% RH. Suprafetele tratate anterior cu ulei, ceara sau cele deteriorate de intemperii trebuiesc curatate temeinic cu Sistemul Bona Deep Clean sau cu Bona Detergent de curatare profunda (Decking Reviver) inainte de aplicarea noului ulei.

Pardoselile deck nou instalate nu se vor uleia imediat dupa instalare; ele trebuie lasate cateva saptamani netratate si influentate de conditiile meteo. Acest lucru face ca lemnul sa devina mai poros si astfel absoarba mai bine Uleiul Deck Bona.

Conditii optime de aplicare sunt intre 18-25°C. Temperaturile ridicate si umiditatea scazuta vor reduce timpul de uscare, temperaturile scazute si umiditatea aerului ridicata prelungesc timpul de uscare.. **Temperatura minina de utilizare este de 13°C.**

Scheme de aplicare

Lemn netratat

1-2 aplicari succesive de ulei
Bona Decking Oil

Finisaje



Bona[®]

Bona Decking Oil

Fisa Tehnica de Utilizare

Finisaje



Aplicare

Agitati recipientul foarte bine.

1. Aplicati 1-2 straturi de ulei, uniform si intins folosind o pensula lata sau alt tip de aplicator adecvat
2. Cand deckul este saturat, stergeti tot surplusul de ulei de pe suprafata.
3. Asteptati cel putin 24 de ore sa se usuce complet inainte de a da deckul in folosinta. Evitati traficul pietonal in aceasta perioada. Daca ploua inainte ca uleiul sa se usuce, poate sa fie necesara aplicarea unui nou strat subtire de ulei.
- 4.

ATENTIONARE: BONA DECKING OIL CONTINE ULEIURI DE USCARE. RISC DE AUTOAPRINDERE. LAVETELE, CARPELE SI ALTE MATERIALE CONTAMINATE CU ULEI SE VOR DEPOZITA IN APA SAU IN CONTAINER METALIC SIGILAT.

Timp de uscare (la 20°C/60% RH) : 24 h, timpul de uscare se poate prelungi in conditii de temperatura scazuta si umiditate a aerului ridicata.

Intretinere

Spalati ocazional deckul cu apa si detergent. Daca incep sa fie vizibile semne de uzura – decolorare, aspect uscat – atunci este posibil sa fie necesara aplicarea unui strat suplimentar de ulei Bona Decking Oil pentru reimprospatarea suprafetei si extinderea duratei de viata inainte ca uzura sa devina prea avansata. Lemnul cu aspect deteriorate si nuante de Gri se va curata temeinic cu Sistemul Bona Deep Clean sau cu Bona Detergent de Curatare Profunda (Decking Reviver) inainte de re-uleiere.

Instructiuni detaliate sunt disponibile pe website www.bona.com

Notite importante

Informatiile furnizate sunt pregatite in baza celor mai avansate cunostinte ale noastre la aceasta data si nici o reclamatie nu poate fii ridicata. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile prezentate aici se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si situatiei. Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si de success nu este sub controlul nostrum. Daca exista dubii, efectuati un test inainte de utilizare sau contactati serviciul tehnic Bona. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga toate informatiile continute in eticheta produsului si in fisa de siguranta, inainte de a utiliza produsul.



Bona[®]