

# INFORMAȚII TEHNICE

## Deck&Teak Oil Color DIFERITE CULORI



### Protecție împotriva intemperiilor pentru terase

Ulei de impregnare colorat pentru suprafețele din lemn în aer liber. Accentuează naturalitatea lemnului. Pe bază de componente naturale. Protecția optimă împotriva radiației UV și umidității la terasele din lemn și mobilierul de grădină. Printr-o aplicare regulată se prelungește durata de viață.

- Protecție optimă împotriva radiației UV, înghețului și umidității
- Protecție de durată împotriva nuanțelor de gri cauzate de lumină
- Comportament bun de penetrare, protecție mai eficientă în profunzime
- Prelucrare sigură și simplă
- Adecvat și pentru impregnarea mobilei de grădină
- Constă din uleiuri vegetale
- Caracteristică anti-alunecare certificată conform BGR 181 pentru zonele de lucru
- Adecvat pentru jucăriile pentru copii conform EN 71-3

### Domeniu de utilizare:


Adecvat pentru terasele din lemn, punților, mobilierului de grădină și altor obiecte din lemn aflate în aer liber. Împiedică alunecarea conform BGR 181 și DIN 51130 grupa de evaluare R10. Adecvat pentru jucăriile pentru copii, sunt îndeplinite cerințele DIN EN 71-3 – „Migrarea anumitor elemente”.



## Date despre produs

### Nr. articol

10615



2,5 l

4

120

### Ingrediente

hidrocarburi alifactice, uleiuri vegetale modificate, pigmenți, sicative fără conținut de cobalt

### Depozitare și transport

Stabil la depozitare 36 luni. Nu este sensibil la îngheț. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR.



# INFORMAȚII TEHNICE

# Deck&Teak Oil Color DIFERITE CULORI



## Date despre produs



Bankirai închis

Bankirai  
deschis

Brad Douglas

Garapa

Vintage

Nicio garanție pentru culoare

## Indicații de prelucrare

- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Agitați bine materialul.
- Prelucrare la temperaturi exterioare de cel puțin 10°C.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

## Diluant

Pentru deschiderea nuanței, resp. pentru reducerea puterii de acoperire amestecați cu varianta transparentă. Max. 3 părți transparente la o parte colorată.

## Aparat aplicator/consum de material

Peria pentru ulei LOBATOOL, pensulă, șervet fără scame/100-250 ml/m<sup>2</sup>

Consumul efectiv de material depinde de tipul de lemn, umiditatea lemnului și starea de expunere a suprafeței.

O impregnare/un efect de protecție optim se garantează numai la atingerea saturației fibrelor (absorbția maximă a uleiului de către lemn). Această stare se obține în special în cazul suprafețelor verticale (de ex. la placarea pereților) abia după mai multe aplicări.

## Durăță de uscare

- Se poate călca după 12 ore.

12/12/2019



# INFORMAȚII TEHNICE

# Deck&Teak Oil Color

## DIFERITE CULORI



## Indicații de prelucrare

### Pregătire:

- dacă este necesar îndepărtați în prealabil impuritățile, mușchiul, straturile vechi.
- Tipurile de lemn nou montate, cu porii etanși de obicei nu sunt capabile să absoarbă cantități suficiente de ulei, de aceea porii trebuie mai întâi să fie „deschiși”. Acest lucru se poate întâmpla prin: expunerea la intemperii, alternativ prin udarea repetată cu uscări intermediare.
- Curățați terasele din lemn și punțile vechi, murdărite puternic și expuse la intemperii cu LOBACARE® Deck&Teak Refresh, respectați informațiile tehnice despre produse.

### Prelucrare:

- Aplicați uniform Deck&Teak Oil cu pensula sau cu un șervet fără scame în direcția fibrelor lemnului.
- După o durată de acționare de aproximativ 30 de minute ștergeți complet, resp. eliminați uleiul neabsorbit cu o pensulă sau cu o lavetă fără scame.
- În cazul mobilei din lemn, în special al mobilei pentru șezut, ștergeți aproape de uscare cu șervete absorbante.
- Pentru suprafețe mari utilizați peria pentru ulei LOBATOOL.
- Dacă este necesar după uscarea peste noapte efectuați încă o aplicare de ulei.

### Indicații importante

Materialul în exces trebuie să fie eliminat complet la egalizare. La tipurile individuale de lemn exotic nu sunt posibile întâzieri ale uscării.

Păstrați lavetele, discurile și alte instrumente de lucru îmbibate în recipiente închise, umeziți cu apă uleiul amestecat cu praf de șlefuire, lavetele textile etc. sau păstrați-le într-o găleată cu posibilitate de închidere, resp. eliminați-le fără pericol de incendiu – în caz contrar există pericolul de aprindere spontană.

## Indicații generale

**Durata de uscare:** duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBATOOL Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.

12/12/2019

